

SORA barrier 1GO 8 WS-H

SORA barrier 1GO 8 WS-H je embalažni papir, enostransko odporen na maščobo in olje, visoke mokromočnosti.



barrier 1GO 8 WS-H

TS – 12. 11. 2020

	STANDARD	50	55	60	Toleranca
GRAMATURA [g/m ²]	ISO 536	50	55	60	± 2
DEBELINA [μm]	ISO 534	61	67	71	± 4
GLADKOST [mL/min]	ISO 8791-2	200	200	200	
UTRŽNA JAKOST (MD) [kN/m]	DIN EN ISO 1924	4,8	5,0	5,5	
UTRŽNA JAKOST (CD) [kN/m]	DIN EN ISO 1924	3,0	3,3	3,6	
RAZPOK [kPa]	ISO 2758	200	240	280	
MOKROMOČNOST [%]	ISO 535	20	20	20	min
COBB ₃₀ [gH ₂ O/m ²]	ISO 2471	20	20	20	± 5
ISO BELINA [%]	ISO 2470-2 (D65/10°)	85	85	85	
KIT TEST	T559	8	8	8	± 1
VSEBNOST VLAGE [%]	ISO 287	5,5	5,5	5,5	

Navedeni parametri so okvirni in se lahko spremenijo. Veljavna je zadnja objavljena specifikacija na spletni strani www.goricane.si. Informacije o možnosti dobave FSC® in PEFC™ certificiranih proizvodov so na voljo v prodajnem oddelku.

