

# SORA barrier 2GO 8 WS-M

SORA barrier 2GO 8 WS-M je embalažni papir, odporen na maščobo in olje, srednje mokromočnosti.



## barrier 2GO 8 WS-M

TS – 12. 11. 2020

	STANDARD	38	40	45	50	55	Toleranca
GRAMATURA [g/m <sup>2</sup> ]	ISO 536	38	40	45	50	55	± 2
DEBELINA [μm]	ISO 534	48	50	56	61	67	± 4
GLADKOST BENDTSEN [ml/min]	ISO 8791- 2	200	200	200	200	200	
UTRŽNA JAKOST (MD) [kN/m]	DIN EN ISO 1924	3,5	3,8	4,5	4,8	5,0	
UTRŽNA JAKOST (CD) [kN/m]	DIN EN ISO 1924	2,1	2,3	2,7	3,0	3,3	
RAZPOK [kPa]	ISO 2758	150	160	180	200	240	
MOKROMOČNOST [%]	ISO 535	12	12	12	12	12	min
COBB <sub>10</sub> [gH <sub>2</sub> O/m <sup>2</sup> ]	ISO 2471	20	20	20	20	20	± 5
ISO BELINA [%]	ISO 2470-2 (D65/10°)	85	85	85	85	85	
KIT TEST	T559	8	8	8	8	8	± 1
VSEBNOST VLAGE [%]	ISO 287	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	

Navedeni parametri so okvirni in se lahko spremenijo. Veljavna je zadnja objavljena specifikacija na spletni strani [www.goricane.si](http://www.goricane.si). Informacije o možnosti dobave FSC® in PEFC™ certificiranih proizvodov so na voljo v prodajnem oddelku.

