

SORA face

SORA face je brezlesni enostransko premazan etiketni papir.



face

TS – 16. 07. 2019

	STANDARD	70	80	90	120	Toleranca
GRAMATURA [g/m ²]	ISO 536	70	80	90	120	± 2
SPEC. VOLUMEN [cm ³ /g]	ISO 534	0,93	0,93	0,93	0,95	± 0,05
DEBELINA [μm]	ISO 534	65	74	83,5	114	
GLADKOST BENDTSEN [ml/min]	ISO 8791-2	20	20	20	20	± 20
RELATIVNA VLAGA [%]	DIN 53118	47,5	47,5	47,5	47,5	± 7,5
D65 BELINA [%]	ISO 2470-2 (D65/10°)	95	95	95	95	± 2
CIEBELINA [%]	ISO 11475 (D65/10°)	120	120	120	120	
OPACITETA [%]	ISO 2471	89	91	93	95	± 2

Navedeni parametri so okvirni in se lahko spremenijo. Veljavna je zadnja objavljena specifikacija na spletni strani www.goricane.si. Informacije o možnosti dobave FSC® in PEFC certificiranih proizvodov so na voljo v prodajnem oddelku.



ISEGA

GORIČANE