

SORA barrier 2GO 5 WS-M



SORA barrier 2GO 5 WS-M je embalažni papir, odporen na maščobo in olje, srednje mokromočnosti.

barrier 2GO 5 WS-M

TS – 12. 11. 2020

	STANDARD	30	36	38	40	45	50	55	Toleranca
GRAMATURA [g/m ²]	ISO 536	30	36	38	40	45	50	55	± 2
DEBELINA [μm]	ISO 534	40	45	48	50	56	61	67	± 4
GLADKOST BENDTSEN [ml/min]	ISO 8791- 2	200	200	200	200	200	200	200	
UTRŽNA JAKOST (MD) [kN/m]	DIN EN ISO 1924	3,0	3,3	3,5	3,8	4,5	4,8	5,0	
UTRŽNA JAKOST (CD) [kN/m]	DIN EN ISO 1924	1,8	2,0	2,1	2,3	2,7	3,0	3,3	
RAZPOK [kPa]	ISO 2758	120	140	150	160	180	200	240	
MOKROMOČNOST [%]	ISO 535	12	12	12	12	12	12	12	min
COBB ₁₀ [gH ₂ O/m ²]	ISO 2471	20	20	20	20	20	20	20	± 5
ISO BELINA [%]	ISO 2470-2 (D65/10°)	85	85	85	85	85	85	85	
KIT TEST	T559	5	5	5	5	5	5	5	± 1
VSEBNOST VLAGE [%]	ISO 287	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	

Navedeni parametri so okvirni in se lahko spremenijo. Veljavna je zadnja objavljena specifikacija na spletni strani www.goricane.si. Informacije o možnosti dobave FSC® in PEFC™ certificiranih proizvodov so na voljo v prodajnem oddelku.

