

SORA barrier ECO

SORA barrier ECO je embalažni papir brez fluora, odporen na maščobo in olje, srednje mokromočnosti.



barrier ECO

TS – 20. 1. 2026

	STANDARD	30	36	40	45	50	55	Toleranca
GRAMATURA [g/m ²]	ISO 536	30	36	40	45	50	55	± 2
DEBELINA [μm]	ISO 534	40	48	53	60	66	73	± 4
GLADKOST [ml/min]	ISO 8791-2	250	250	250	250	250	250	
MOKROMOČNOST [%]	ISO 12625-5	12	12	12	12	12	12	min
Oil Cobb (ekvivalent vrednosti KIT 5)	Interna metoda	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	max

Navedeni parametri so okvirni in se lahko spremenijo. Veljavna je zadnja objavljena specifikacija na spletni strani www.goricane.si. Informacije o možnosti dobave FSC® in PEFC certificiranih proizvodov so na voljo v prodajnem oddelku.

